

**ESPECIFICACIONES****RENDIMIENTO TEORICO**5 - 7 m<sup>2</sup>/L**REDUCTOR**

No necesita

**MANOS RECOMENDADAS**

1 - 2

**ACABADO**

Apariencia Natural

**COLOR**

Transparente

**SECADO**

Al tacto: 15 - 30 minutos

El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales

**IMPERMEABLE AL AGUA**

100%

**DENSIDAD**

0.7 – 0.9 g/ml

**% SOLIDOS EN PESO**

11 - 17

**TIPO**

Mezcla polimérica de resinas de silicón disuelta en hidrocarburos aromáticos y alifáticos.

**DESCRIPCION**

Sellador base solvente de excelente acción penetrante que conserva la apariencia natural del acabado de la superficie aplicada, además posee excelente repelencia al agua protegiendo de la acción nociva de la lluvia, sol y polvo.

**CARACTERISTICAS**

- Excelente acción penetrante
- Conserva la apariencia natural de la superficie aplicada
- Excelente para repeler el agua
- Resistente a la alcalinidad
- Excepcional durabilidad al exterior
- Muy buena resistencia a los rayos UV

**LIMITACIONES**

- No mezclarse con otras pinturas base solvente.
- No entintarse con el sistema de "Galería Millennium" ni con colores básicos.
- Una vez aplicada la superficie ésta no debe estar inmersa en agua en forma continua.
- No se recomienda para superficies ya pintadas en forma previa.

**USOS**

Para usarse en interior y exterior sobre mampostería como cemento, ladrillo, piedra, mármol no pulido y cantera entre las principales.

**ENVASADO Y EMPACADO**

Bote de 1 litro. Se empaca 6 x caja

Galón de 4 litros. Se empaca 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimado de 24 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

**APLICACION**

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

Se aplica con brocha de pelo, rodillo o equipo de aspersión airless.

Para su aplicación se recomienda que se lleve a cabo en forma directa del envase. No aplicar cuando la temperatura ambiente de la superficie y del sellador sea menor a 10°C o mayor a 33°C, ni cuando la humedad relativa en el ambiente sea mayor a 80%.

**RECOMENDACIONES**

Las superficies de concreto a pintar deben estar completamente fraguadas y secas, mínimo 28 días después de haber sido coladas.

Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Aplique la primera mano, deje secar según las especificaciones del producto y enseguida aplique la segunda mano. Una vez terminada la aplicación lavar perfectamente con Thinner Osel 2203 cada uno de los accesorios utilizados para evitar contaminar cuando se pinte con otra clase de pintura. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110  
Tel. (81) 8131-3333

www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

**•MEXICO**San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México  
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271**•GUADALAJARA**Privada de la Primavera No. 3 y 5 Condominio Industrial Santa Cruz  
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640  
Tel. (33)3684- 8373 y 74, (33)3796-4582 y (33)3796-0212**•HERMOSILLO**Blvd. Lázaro Cárdenas 1046 B, Col. El Chaparral, Hermosillo, Son.  
C.P. 83179 Tel. (662)260-6746 y 47, (662)260-8386• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y  
Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de  
Pinturas Osel. S.A de C.V.

**SISTEMA DE APLICACION**

**Mampostería en general** (Afines de cemento, tablacemento, fibracemento), piedra, cantera, mármol no pulido, ladrillo y superficies de poca porosidad.

Realizar limpieza de la superficie en forma previa (manual o mecánica), asegurándose que esté perfectamente seca, libre grasa, polvo y de toda impureza que afecte al buen desempeño del producto. Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless:

- 1) Aplicar de 1 a 2 manos de sellador en forma uniforme de acuerdo al requerimiento de la superficie.
- 2) Debido a la apariencia transparente del sellador es necesario tener especial cuidado para identificar el área aplicada.

En el caso de que haya presencia de sales en la superficie se recomienda retirarlas antes de realizar la aplicación.

**NOTA:** En el tiempo de oreo entre mano y mano o bien cuando haya recesos de tiempo sin aplicar se recomienda dejar la brocha o felpa humectándose con Thinner Osel 2203 en forma continua, si se utiliza equipo de aspersión es necesario recircular el sistema con Thinner Osel 2203 incluyendo pistola de aplicación.

**Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless**

- 1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola, boquilla (413 o 513) o bien rodillo de inyección con los que se va a realizar la aplicación.
- 2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 - 120 volts o bien si es de gasolina.
- 3) Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que evite el buen desempeño del equipo.
- 4) Es recomendable hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 5) Realizar la aplicación y una vez terminado el trabajo lavar perfectamente con Thinner Osel 2203 el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión, ya que una contaminación con el Sellador Siliconizado de la siguiente pintura a aplicar con el equipo puede provocar un acabado no deseado.
- 6) Cerrar herméticamente el envase del producto sobrante para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.