PINTURA ACRILICA OSEL BRONCE GERMICIDA

Código 1595

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO TEORICO A 2 MANOS
11 - 13 m²/L
Puede variar dependiendo del tipo de superficie, preparación de la pintura, color y condiciones de aplicación.
REDUCTOR
Agua limpia
% REDUCTOR
De 0 a 20
MANOS RECOMENDADAS
2
ACABADO
Mate
COLOR
Blanco 1595 Categoría AA Tipo I y más de 1400 tonos de la "Galería Millennium"
BASES
1590 Base W Pastel Categoría A Tipo II
1591 Base M Media
1592 Base D Deep
1593 Base A Accent
1594 Base N Neutral
SECADO
Al tacto: 20 - 30 minutos
Recubrir: 1 hora
Secado total: 7 días
El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y del color a aplicar
RESISTENCIA A LAS MANCHAS
Muy buena
DENSIDAD
1.2 - 1.6 g/ml
% SOLIDOS EN PESO
53 - 58

TIPO
Emulsión de copolímero acrílico.
Este producto está certificado por el ONNCCE como Categoría AA de acuerdo a la NMX-C-423-ONNCCE-2019.
DESCRIPCION
Pintura acrílica antigérmenes con complejo exclusivo nanotecnológico ZANUX 2®. Tiene muy buena calidad, excelente poder cubriente y rendimiento, posee excelente facilidad de aplicación, nivelación y brochabilidad además de buena adherencia y resistencia a la intemperie y manchas.
Elimina levaduras, algas, bacterias como Escherichia coli y Staphylococcus aureus, y también hongos como Aspergillus brasiliensis.
Se ofrece en una amplia gama de colores de acuerdo al sistema de "Galería Millennium". Tiene una durabilidad media estimada de 8 años.

CARACTERISTICAS
- Excelente poder cubriente
- Excelente rendimiento
- Alta durabilidad
- Acabado mate
- Resistente a manchas
- Lavable
- Elimina una amplia gama de virus incluyendo el SARS-CoV-2
- El complejo ZANUX 2® cuenta con registro ante FDA y no es tóxico, su residualidad en película seca garantiza una protección germicida hasta por 6 años

USOS
Para usarse en exteriores e interiores sobre mampostería en general (cemento, yeso, ladrillo, tablaroca, tablacemento, fibracemento, etc.), madera entre otras. Para mejores resultados deberá aplicarse sobre superficies selladas o fondeadas.

ENVASADO Y EMPACADO
Bote de 1 litro. Se empaca 6 x caja.
Galón de 4 litros. Se empaca individual.
Cubeta de 19 litros. Se empaca individual.
Este producto tiene un tiempo de vida estimada de 24 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION
Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.
Se aplica con brocha de pelo, rodillo o equipo de aspersión airless. Para adelgazar la pintura debe de usarse agua limpia. Para pintar superficies de mampostería nueva se recomienda aplicar el Sellador Osel apropiado en cada caso asegurando así mejores resultados y aumentando el rendimiento. El rendimiento de esta pintura varía dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.
No aplicar cuando la temperatura ambiente de la superficie y de la pintura sea menor a 10°C o mayor a 33°C, ni cuando la humedad relativa en el ambiente sea mayor a 80% o cuando haya pronóstico de lluvia en las siguientes 48 horas.

RECOMENDACIONES
Las superficies a pintar deben estar completamente fraguadas y secas, mínimo 28 días después de haber sido coladas. Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Aplique una mano, deje secar 1 hora y después aplique una segunda mano como acabado. Lavar equipo y accesorios usados en la aplicación con agua limpia. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

•**MONTERREY**
Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com
•**MEXICO**
San Luis Tlatílco 8-A, Col. S.L.Tlatílco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271
•**GUADALAJARA**
Privada de la Primavera No. 3 y 5 Condominio Industrial Santa Cruz
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640
Tel. (33)3684- 8373 y 74, (33)3796-4582 y (33)3796-0212
•**HERMOSILLO**
Blvd. Lázaro Cárdenas 1046 B, Col. El Chaparral, Hermosillo, Son.
C.P. 83179, Tel. (662)260-6746 y 47,
(662)260-8386

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.

ABRIL 2026

PINTURA ACRILICA OSEL BRONCE GERMICIDA

Código 1595

SISTEMA DE ACABADO

Mampostería en general
(Cemento, yeso, block de concreto, ladrillo, tablacemento, fibracemento, etc.).
Realizar limpieza de la superficie en forma previa. Aplicar de 1 - 2 manos de Sellador de acuerdo a los requerimientos de la superficie:

1) Superficies con ligera porosidad sin problemas de salitre, Sellador Vinílico Osel Oro 1401, Sellador Vinílico Transparente Osel Oro 1431, Sellador Acrílico Alto Cubriente Osel Oro 1437 o bien Primario Alto Cubriente Osel Verde 2607.
2) Superficies con problemas de giseo o caleo libres de alcalinidad, Primario Sellador Osel Oro 1416.
3) Superficies con problemas de salitre o alcalinas, Sellador Látex B. A. Osel Oro contra el Alcali 1403, Sellador para Superficies Altamente Alcalinas Osel Oro 1405, Sellador B. S. contra el Alcali Osel Oro 1414, Sellador Muro Seco Osel Oro 1415 o bien Primario para Superficies Alcalinas Osel Verde 2605.
4) Superficies con problemas de anclaje, pulidas o lisas, Multiprimario Látex B. A. Osel Oro 1466 o Multiprimario B.S. Osel Oro 3877.
5) Superficies con problema de manchas o sangrado, Multiprimario Látex B. A. Osel Oro 1466 o Multiprimario B.S. Osel Oro 3877.
6) Superficies porosas como block de concreto, Block Filler Osel Plata 1421 o Block Filler Osel Oro 1422.

NOTA: Para obtener mayor información y mejor aprovechamiento del sellador se recomienda consultar la ficha técnica correspondiente.
Acabado: Aplicar 2 manos de Pintura Acrílica Osel Bronce Germicida 1595.

Madera (En este caso se refiere cuando se quiere pintar en color sólido y no interesa mostrar las vetas de la superficie).
Realizar limpieza de la superficie en forma previa. Aplicar de 1 - 2 manos de sellador de acuerdo a los requerimientos de la superficie:

1) Superficies con problemas de giseo o caleo, Primario Sellador Osel Oro 1416.
2) Superficies con problemas de anclaje, pulidas o lisas, Multiprimario Látex B.A. Osel Oro 1466.

Acabado: Aplicar 2 manos de Pintura Acrílica Osel Bronce Germicida 1595.

Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola, boquilla o bien rodillo de inyección con los que se va a realizar la aplicación.
2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 - 120 volts o bien si es de gasolina.
3) Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que evite el buen desempeño del equipo.
4) Recircular el producto y si es necesario al inicio adelgazarlo hasta un 5% con agua limpia. Hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, checando el abanico de pintura y técnica de aplicación.
5) Si la temperatura ambiental es alta y la humedad relativa baja agregar una ligera capa de agua sobre la pintura en el contenedor para evitar la formación de nata.
6) Asegurarse que se haya aplicado el Sellador acorde a la necesidad de la superficie.
7) Aplicar cuidando la distancia de unos 30 centímetros aproximadamente de la pistola a la superficie y la técnica de aplicación.
8) En el caso de que se necesite verificar la apariencia de la aplicación se recomienda disminuir la presión de trabajo del equipo airless y dejar en posición de recirculación o bien apagarlo.
9) Una vez terminada la aplicación lavar con agua limpia el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión.
10) Cerrar herméticamente el envase de la pintura sobrante para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.

Acabado: Aplicar 2 manos de Pintura Acrílica Osel Bronce Germicida 1595.