

ESPECIFICACIONES**RENDIMIENTO TEORICO**

6 - 10 m²/L

Dependiendo de la porosidad de la superficie

REDUCTOR

Reductor Osel (Aguarrás) 2207,

Reductor XR2 Osel 2227

Thinner Osel 2203

% REDUCTOR

De 0 a 15

MANOS RECOMENDADAS

2

ACABADO

Brillante

COLOR

Transparente

SECADO

Al tacto: 1 - 2 horas

Recubrir: 3 - 4 horas

DENSIDAD

0.8 - 1.0 g/ml

% SOLIDOS EN PESO

54 - 60

ESPESOR RECOMENDADO

2.5 - 3 mil de pulgada en húmedo

1.2 - 1.5 mil de pulgada en seco

TIPO

Alquidial modificado.

DESCRIPCION

Barniz alquidálico base solvente para uso en interiores, posee excepcional brillo y un tiempo de secado moderadamente rápido.

CARACTERISTICAS

- Extraordinario brillo
- Fácil aplicación
- Extraordinaria nivelación

LIMITACIONES

- No debe usarse como un acabado a prueba de agua.
- No debe ser aplicado en superficies que recientemente se hayan tratado con repelentes a base de silicón.
- No es apropiado para pisos de madera, duela o mampostería en general.

USOS

Se recomienda para ser usada en superficies de madera como puertas, mesas, muebles de madera y metal en general.

ENVASADO Y EMPACADO

Bote de 1 litro. Se empaca 6 x caja

Galón de 4 litros. Se empaca 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimada de 48 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

Se aplica con brocha de pelo o equipo de aspersión airless. Para su aplicación se recomienda adelgazar hasta un 15% con Reductor Osel (Aguarrás) 2207, Reductor XR2 Osel 2227 o Thinner Osel 2203 de acuerdo a los requerimientos. Aplique la primera mano y deje orear antes de aplicar la segunda mano. No aplicar cuando la temperatura ambiente de la superficie y del barniz sea menor a 10°C o mayor a 33°C, ni cuando la humedad relativa en el ambiente sea mayor a 80%.

RECOMENDACIONES

Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Antes de aplicar el acabado sobre superficie de madera se recomienda aplicar el Sellador o Primario Osel según el requerimiento. Lavar inmediatamente el equipo y los accesorios utilizados en la aplicación con el solvente adecuado. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110

Tel. (81) 8131-3333

www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México

C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271

•GUADALAJARA

Privada de la Primavera No. 3 y 5 Condominio Industrial Santa Cruz

Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640

Tel. (33)3684- 8373 y 74, (33)3796-4582 y (33)3796-0212

•HERMOSILLO

Blvd. Lázaro Cárdenas 1046 B, Col. El Chaparral, Hermosillo, Son.

C.P. 83179 Tel. (662)260-6746 y 47, (662)260-8386

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.

JULIO 2026

SISTEMA DE APLICACION

Madera y metal principalmente.

Realizar limpieza de la superficie en forma previa (manual o mecánica). Se puede aplicar con brocha o equipo de aspersión airless filtrando el barniz antes de realizar la aplicación correspondiente, se recomienda adelgazar hasta un 15% con Reductor Osel (Aguarrás) 2207, Reductor XR2 Osel 2227 o Thinner Osel 2203.

Posteriormente realizar la aplicación de 1 a 2 manos de Barniz en forma uniforme de acuerdo al requerimiento de la superficie, dejando orear entre mano y mano para mejor desempeño del producto.

Es recomendable aplicar en forma previa 1 a 2 manos de Sellador Osel o bien el Primario Anticorrosivo Osel para superficie metálica de acuerdo a la necesidad de la superficie.

Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

- 1) Verificar la selección y perfecto funcionamiento del equipo, boquilla y filtro a usar; así como si el equipo es de corriente 110 - 120 volts y extensión eléctrica o bien si el equipo airless es de gasolina.
- 2) Adelgazar el Barniz hasta un 15% con solvente, Reductor Osel (Aguarrás) 2207, Reductor XR2 Osel 2227 o Thinner Osel 2203.
- 3) Hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 4) Una vez terminada la aplicación, lavar con solvente limpio el equipo airless completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados la siguiente sesión.
- 5) Cerrar el envase herméticamente de la pintura sobrante, para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.
- 6) Es recomendable haber aplicado en forma previa el Sellador o Primario Anticorrosivo Osel seleccionado para superficie metálica de acuerdo a la necesidad de la superficie.