

ESPECIFICACIONES**RENDIMIENTO**

28 +/- 2 metros lineales / litro
En franja continua de 10 cm de ancho
y espesor 6 - 8 milésimas de pulgada
de película seca, en superficie tersa.
Variando según la porosidad y
rugosidad de superficie.

REDUCTOR

Agua limpia

% REDUCTOR

De 5 a 15 dependiendo de la
porosidad de la superficie

MANOS RECOMENDADAS

1 - 2

ACABADO

Ligero satín

COLOR

Amarillo

% SÓLIDOS EN PESO

70 - 80

SECADO

Secado al tacto: 5 - 10 min

Sin dejar marca o huella: 10 - 20 min

Al tráfico: 2 horas

El tiempo de secado puede variar
dependiendo de las condiciones
ambientales

ESPESOR RECOMENDADO

10 - 14 mils de película en húmedo

6 - 8 mils de película en seco

RESISTENCIA A LA ABRASION*

Por chorro de arena

+150 Kg

COV *

Menor a 40 g/L

***Resultados de Laboratorio CRGI en
EUA**

TIPO

Emulsión de polímero acrílico y pigmentos inorgánicos.

DESCRIPCION

Pintura de secado rápido especial para señalamiento vial y áreas
peatonales proporcionando excelentes propiedades de resistencia a la
fricción, tracción vehicular, aceite, agua en forma de lluvia y sol.
Formula mejorada, con acabado ligeramente satinado.

CARACTERISTICAS

- Rápido secado
- Excelente adhesión sobre superficies de concreto y asfalto
- Amigable a nuestro medio ambiente
- Excelente resistencia a la fricción y tracción vehicular y peatonal
- Proporciona excelente visibilidad en señalamiento vial
- No contiene componentes de plomo que afecten la salud
- Acabado ligeramente satinado

LIMITACIONES

- No mezclarse con otras pinturas.
- No es para inmersión continua en agua.
- No diluir con ningún tipo de solvente.
- No aplicarse cuando existan altas probabilidades de lluvia.
- No entintar con colorantes universales.
- Mantener cerrados los envases ya que por su rápido secado, forma nata fácilmente.
- No aplicar capas con espesor mayor a los especificados.
- No aplicar sobre superficies muy calientes, por su rápido secado.

USOS

Señalamiento en general sobre superficies de concreto y asfalto en
carreteras, calles, estacionamientos, delimitaciones de áreas sobre
superficies de concreto y asfalto en puentes, áreas de carga y descarga
en puertos, estaciones de tren, aeropuertos y áreas peatonales
proporcionando excelentes propiedades.

ENVASADO Y EMPACADO

Galón de 4 litros. Se empaca en 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida aproximado de 24 meses en
envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION

Agitar en forma vigorosa y uniforme el producto antes de ser usado, se
usa en forma directa. Para su aplicación se usa brocha de pelo, felpa de
fibra sintética y equipo "airless", verificando que cada accesorio a usar
esté perfectamente limpio y en buenas condiciones de uso. Este producto
se aplica de una a dos manos dependiendo el accesorio a usar para
alcanzar el espesor de película especificado.

No aplicar cuando la temperatura ambiente de la superficie y de la pintura
sea menor a 10°C o mayor a 33°C, ni cuando la humedad relativa en el
ambiente sea mayor a 80% o cuando haya pronóstico de lluvia en las
siguientes 48 horas.

RECOMENDACIONES

Las superficies a pintar deben estar completamente fraguadas y secas,
mínimo 28 días después de haber sido coladas. Se recomienda lavar la
superficie con agua limpia a presión, antes de aplicar asegurarse de que
este limpia, seca, libre de polvo, grasa y de cualquier recubrimiento
anterior falsamente adherido. Cuando la aplicación es sobre superficie de
concreto pulido (cordones de banquetta) es necesario para generar
porosidad. Lavar accesorios y equipo usado con agua limpia. Cerrar
herméticamente el producto sobrante y almacenarlo en lugar ventilado,
bajo techo y dejar fuera del alcance de menores de edad.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333

www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L. Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271

•GUADALAJARA

Privada de la Primavera No. 3 y 5 Condominio Industrial Santa Cruz
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640

Tel. (33)3684- 8373 y 74, (33)3796-4582 y (33)3796-0212

•HERMOSILLO

Bld. Lázaro Cárdenas 1046 B, Col. El Chaparral, Hermosillo, Son.
C.P. 83179 Tel. (662)260-6746 y 47, (662)260-8386

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y
Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de
Pinturas Osel, S.A de C.V.

JULIO 2026

SISTEMA DE APLICACION

Concreto en general (cemento, block de concreto, ladrillo) y asfalto.

Superficie lisa o semirugosa.

Exterior/ Interior: Realizar limpieza de la superficie en forma previa y completa.

- 1) Eliminar en forma completa polvo, grasa, humedad, materiales falsamente adheridos con equipo de lavado a presión, agua limpia y jabón. Dejar secar en forma completa la superficie antes de aplicar.
- 2) En superficies nuevas de concreto es necesario dejar curar 28 días antes de aplicar la pintura. Si la superficie es pulida (cordones de banquetas) es necesario generar porosidad en la misma mediante solución de ácido muriático/agua en una relación de 3/1 en volumen (agua/ácido), posteriormente enjuagar con agua y dejar secar completamente la superficie tratada.
- 3) Seleccionar el accesorio a usar el cual deberá estar limpio y en excelentes condiciones de uso.
- 4) Aplicar la pintura en líneas y/o rayas de 10 -15 cm de ancho en forma directa dependiendo la especificación establecida.
- 5) Lavar en forma completa cada uno de los accesorios usados con agua limpia y guardarlos en su empaque original para su reutilización en la jornada siguiente de aplicación de pintura.

Recomendaciones para su aplicación con Equipo de aspersión Airless

- 1) El equipo de aspersión de líneas / Line Lazer (equipo de gasolina) debe de estar limpio y en perfectas condiciones de uso.
- 2) Debe de asegurarse que el equipo contenga gasolina, acomodo correcto de la pistola y selección de boquilla.
- 3) Reciclar la pintura a través de la bomba del equipo con el mínimo de presión, previamente filtrada. Reciclar de 2 - 4 minutos.
- 4) Bajar la presión a cero y cambiar la válvula a posición de pistola.
- 5) La boquilla seleccionada serán 219 y/o 319 según el ancho de la línea especificada, el filtro de la bomba se recomienda de 30 o 60 mallas.
- 6) Ajustar la distancia de la pistola a la superficie en un área diferente a la que se va a pintar y una vez calibrada iniciar la aplicación.
- 7) Si se van aplicar líneas rectas usar tiralíneas para asegurarse.
- 8) Si son cordones de banquetas ajustar la posición de pistola, selección de boquilla, presión de trabajo y distancia para realizar una buena aplicación.
- 9) No pisar o tocar la aplicación hasta que se cumpla con el tiempo de secado establecido en ésta hoja técnica.
- 10) Lavar el equipo (bomba, manguera, boquilla y filtro) con agua limpia y cambiarla las veces que sea necesario para asegurarse que el equipo quede completamente limpio.
- 11) En el caso que haya quedado producto guardarlo en su envase original y cerrarlo herméticamente.